



Knauf Roll&Spray Max

Opis produktu

Gotowa gładź polimerowa o bardzo dobrych właściwościach wyrównująco-wypełniających. Przeznaczona do aplikacji natryskowej za pomocą agregatów do gładzi, wałkiem do gładzi oraz ewentualnie pacą ręczną. Knauf Roll&Spray Max spełnia wymagania Normy EN 15824 oraz posiada Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, obiektach służby zdrowia, żłobkach, przedszkolach i szkołach, w przemyśle spożywczym (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością) i innych.

Zakres zastosowania

Przeznaczona do tworzenia idealnie gładkich i równych powierzchni we wnętrzach. Może być nakładana natryskowo, wałkiem oraz ewentualnie ręcznie za pomocą pacy w warstwach o grubości do 5 mm. Gotowa masa szpachlowa Knauf ROLL&SPRAY MAX może być używana do całopowierzchniowego szpachlowania:

- mineralnych podłoży budowlanych takich jak: stabilne tynki (gipsowe, wapienne, cementowo-wapienne), powierzchnie betonowe, bloczki gipsowe, bloczki z betonu komórkowego
- powierzchni lakierowanych (lamperie), malowanych farbami, wykończonych tapetami z włókna szklanego, itp.
- płyt gipsowo-kartonowych

Właściwości

- gotowa do użycia przygotowana fabrycznie mieszanka
- wygodna do nakładania natryskowego bez konieczności mieszania z wodą
- doskonale wypełnia drobne ubytki i kraterki
- po nałożeniu łatwa do szlifowania i obróbki
- pozwala uzyskać idealne podłoże do dalszych prac wykończeniowych

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża Podłoże musi być suche, stabilne, czyste i wolne od pyłu. Duże nierówności lub uszkodzenia należy wypełnić masą Knauf Uniflott, Knauf G-K Start lub Knauf Fugenfüller. Gruntowanie Płyty gipsowo-kartonowe z połączeniami szpachlowanymi za pomocą Knauf Uniflott, Knauf G-K Start lub Knauf Fugenfüller nie wymagają gruntowania. Chłonne lub niestabilne podłoża należy zagruntować lub wzmocnić środkiem głęboko penetrującym Knauf Tiefengrund lub Knauf Universalgrund. Poddawane renowacji podłoża pokryte farbami należy przed nałożeniem gładzi „zmatowić” za pomocą papieru ściernego o grubym ziarnie i zagruntować gruntem wodnym np. Knauf Universalgrund. Gładź może być nakładana bezpośrednio na farbę gruntującą-malującą Knauf GRUNTiFARBA w przypadku stosunkowo świeżo pomalowanych ścian, niezatłuszczonych ani nie pokrytych warstwami zmniejszającymi przyczepność.

Zarabianie

Gotową masę szpachlową Knauf ROLL&SPRAY MAX stosujemy zazwyczaj bez rozcieńczania z wodą bezpośrednio z wiaderka lub worka. Masę można rozcieńczać według potrzeb dodając wodę w porcjach po 200 ml. Po każdym dodaniu wody masę należy lekko wymieszać i sprawdzić stosowanie. Używać tylko czystych narzędzi i pojemników.

Obróbka

- Nakładać warstwami o grubości 0d 0,1 mm do 5 mm
- Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej
- Suchą powierzchnię szlifować papierem o ziarnistości #180 - #240
- Powierzchnię po wyschnięciu zagruntować środkiem gruntującym
- Tak wykończoną powierzchnię można malować wszystkimi rodzajami farb oraz naklejać tapety

Dodatkowe informacje

- Temperatura stosowania: od +10°C do 25 °C.
- Szpachlowanie może nastąpić dopiero wtedy, gdy nie występują żadne większe wydłużenia względne płyt Knauf, np. wskutek zmian wilgotności lub temperatury.

- Czas schnięcia pojedynczej warstwy o grubości 1 mm wynosi ok 2,5 h (w temperaturze 25°C oraz wilgotności względnej powietrza 70%).
- W przypadku podkładów podłogowych z asfaltu lanego, z cementu i płynnego jastrychu płyty Knauf należy szpachlować dopiero po wykonaniu podkładów podłogowych.

- Należy przestrzegać wskazówek zawartych w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Systemów Suchej Zabudowy PSG”.
- Sugerowane dysze dla agregatów natryskowych: Graco Mark V, VII oraz X – „531” , Graco T-Max 605 – „651”.

Dane techniczne

Reakcja na ogień	A2-s1,d0
------------------	----------

Zużycie / wydajność

średnie zużycie przy 1 mm grubości	1.3 kg / m ²
------------------------------------	-------------------------

Forma dostawy

	Nr artykułu
Roll&Spray Max 20 kg (50)	735003
Roll&Spray Max 25 kg (33)	735002

Przechowywanie

Chronić przed mrozem, wysoką temperaturą oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Krótkotrwale zamrożony produkt po rozmrożeniu i wymieszaniu nadaje się do stosowania. Zachowuje trwałość przez 12 miesięcy (data produkcji znajduje się na opakowaniu).

Zrównoważony rozwój i środowisko

Certyfikacja Emicode w zakresie emisji lotnych związków organicznych (LZO)	EC1 Plus - bardzo niski poziom emisji
Deklaracja środowiskowa EPD	Nr 02-09/2023

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Data wydania karty produktu: 19.12.2023

Knauf Sp. z o.o.
Dział techniczny

 Tel.: +48 22 369 5199

 www.knauf.pl

P518a.pl/pol./05.24

Systemy wykończeniowe

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa

Osiągnięcie konstrukcyjnych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączne stosowanie składników systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.