

## **Karta techniczna Top Roller**

### **Zastosowanie**

Polimerowo – żelowa, idealnie biała gładź szpachlowa o podwyższonej przyczepności do podłoża ( $\geq 0,9-1,2$  MPa wg badań laboratoryjnych) i wydłużonym czasie otwartym, do stosowania wewnątrz budynków w suchych pomieszczeniach, na podłoża: betonowe, płyty g-k, tynki (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne i żywiczne), zmatowione powierzchnie lakierowane (lamperie), pod tapetowanie i malowanie różnymi rodzajami farb, po uprzednim zagruntowaniu gruntami MasterMas.

### **Właściwości**

Gotowa do użycia polimerowo – żelowa, biała pasta o podwyższonej przyczepności do podłoża i o wysokiej odporności na powstawanie rys skurczowych.

Gładź można nakładać jednorazowo w grubości do 5 mm. Wysoka tiksotropia (odporność na spływanie) ułatwia nanoszenie i rozprowadzanie masy. Ma rewelacyjne właściwości aplikacyjne, wyczuwalne w nanoszeniu ręcznym jak i maszynowym, dzięki zwiększonemu udziałowi zagęstnika polimerowego zatrzymującego część wprowadzonej wody w formie żelowej. Nadaje się do nakładania ręcznego i agregatem oraz do obróbki ręcznej i maszynowej oraz do zatapiania taśmy na łączeniach. Może być obrabiana na sucho i mokro. Istnieje możliwość nakładania „mokre na mokre” kolejnej warstwy. Czas schnięcia 1 warstwy 4 godziny, czas całkowitego utwardzenia 8 godzin. Produkt naturalny, zdrowy dla otoczenia i ludzi.

EUH 208. Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

### **Sposób użycia**

Lekko przemieszczać mieszadłem wolnoobrotowym. Podłoże oczyścić z kurzu i zatluszczeń, zagruntować gruntami MasterMas. Nanosić na powierzchnię przy użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej (paca, szpachla), wałkiem lub urządzeniami hydrodynamicznymi (grubość nakładanej warstwy zależy od średnicy dyszy – zalecane dysze nr: 531, 533 i 541). Istnieje

możliwość zastosowania do spoinera. Szpachlować w temperaturze od 5°C do 35°C i wilgotności powietrza max 70%. Przy natrysku zaleca się nakładanie jednorazowo warstwy nie grubszej niż 5 mm. W razie potrzeby gładź można rozcieńczyć, dodając 1-2% wody na opakowanie. Szlifować przy użyciu siateczki lub drobnoziarnistego papieru ściernego lub zacierać na mokro za pomocą gąbki i wody. Można malować różnymi rodzajami farb.

### **Zużycie**

Tynk cementowo-wapienny — 0,8 kg/1 m<sup>2</sup>\*

Tynk gipsowy — 0,8 kg/1 m<sup>2</sup>\*

Płyta gipsowo-kartonowa — 0,8 kg/1 m<sup>2</sup>\*

\* - w zależności od powierzchni i grubości warstwy

### **Przechowywanie**

Temperatura stosowania i przechowywania od 5°C do 35°C. Produkt traci właściwości po przemrożeniu. Unikać bezpośredniego i długiego nasłonecznienia. Nie piętrować palet.

### **Trwałość**

12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji na opakowaniu.

### **Zalecenia BHP**

Podczas szlifowania używać maski przeciwpyłowej i okularów ochronnych. Zabrudzenia i zanieczyszczenia zmywać wodą. Chronić przed dziećmi.

### **Producent**

MasterMas Sp. z o.o.

ul. J. Piłsudskiego 55,

32-050 Skawina

### **DANE TECHNICZNE**

DWU NR: 1/MTR/24, 2/MTR/24

Kod wyrobu: MasterMas Top Roller

Zgodność z normą: EN 15824:2017, EN 13963:2014

Klasa reakcji na ogień: A1

Przyczepność do podłoża:  $x \geq 0,3$  MPa

Wytrzymałość na zginanie:  $> 120$  N

**Skawina, 27.11.2024 r.**

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.

DWU NR : 1/MTR/24; 2/MTR/24 ,

Kod wyrobu : MasterMas Top Roller

PRODUCENT

**MAsterMas Sp. z o.o.**

Ul. Piłsudskiego 55

32-050 Skawina

10

EN 15824:2017

EN 13963:2014

Do stosowania na ścianach wewnętrznych, sufitach,  
kolumnach i ścianach działowych.

- klasa reakcji na ogień: A1

- przyczepność  $x \geq 0,3$  MPa

- wytrzymałość na zginanie:  $> 120$  N